

## PRODUKTINFORMATION

### Ivory Onyx

Art.-nr.: **CC200405**

|                     |                         |         |                         |
|---------------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| Farbe:              | Elfenbein               | Länge:  | 2800 cm                 |
| Artikelbezeichnung: | Wandpaneele             | Breite: | 1230 cm                 |
| Material:           | Stone Plastic Composite | Stärke: | 4 mm                    |
| Oberfläche:         | high gloss              |         | (tmax - tmin ≤ 0,50 mm) |
| Optik:              | HG                      |         |                         |



| Prüfungen                             | Norm                 | Ergebnisse       |        |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|--------|
| Oberflächeneigenschaften              |                      |                  |        |
| Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung | EN 438-2             | 1800mm           |        |
| Mikrokratzfestigkeit Verfahren A      | EN 16094             | A2               |        |
| Fleckenunempfindlichkeit              | EN 438-2             | Gruppe 1-2       | Grad 5 |
|                                       |                      | Gruppe 3         | Grad 5 |
| Abriebbeanspruchung                   | EN 15468<br>Anhang A | 3000 Umdrehungen |        |
| Kratzfestigkeit - Wert                | EN 438-2             | 5,5N             |        |
| Kartzfestigkeit - Klasse              | EN 438-2             | 4                |        |
| Hamberger Test                        | intern               | 40N              |        |
| Lichtechtheit                         | EN 20105-B02         | ≥ 4              |        |
| PU Haftung / Querschnitttest [ 0-5 ]  | EN ISO 2409          | 0                |        |

## PRODUKTINFORMATION

**Ivory Onyx**

Art.-nr.: **CC200405**

| Prüfungen                                                    | Norm        | Ergebnisse                                    |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>Mechanische Eigenschaften</b>                             |             |                                               |
| Maßänderung aufgrund von Temperatureinwirkung Längs und Quer | ISO 23999   | ≤ 0,25 %                                      |
| Brandverhalten                                               | EN13501-1   | C-s2, d0                                      |
| Wärmedurchlasswiderstand<br>Wärmeleitfähigkeit               | EN 12667    | 0,008 W/(m*K)                                 |
| Resteindruck                                                 | ISO 24343-1 | 0,00 mm                                       |
| Feuchteeinwirkung                                            | intern      | Keine sichtbaren Veränderungen<br>oder Fehler |
| Temperaturwechseltest                                        | intern      | OK                                            |
| <b>Emmissionen</b>                                           |             |                                               |
| TÜV PROFICERT LEVEL                                          | Internal    | Premium                                       |
| AgBB                                                         |             | ✓                                             |
| A +                                                          |             | ✓                                             |
| Belgische VOC Regulierung                                    |             | ✓                                             |
| MI 1 Finnische Klassifikation                                |             | ✓                                             |
| Österreichisches Eco Label UZ 56                             |             | ✓                                             |