

Flexibler Klebemörtel C2TE

- hohe Ergiebigkeit
- auf Fußbodenheizung
- auch für Feinsteinzeug im Innenbereich
- für den Innen- und Außenbereich
- flexibel

Produktbeschreibung:

TREVI PRO® Easy ist ein flexibler, standfester, kunststoffvergüteter, zementärer Dünnbettmörtel nach EN 12 004 C2 TE zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Spaltplatten, Bodenklinkerplatten und Klinkerfliesen auf tragfähigen Untergründen wie z.B. Ortbeton (mind. 6 Monate alt), Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Heizestriche (entsprechende Normen und Merkblätter beachten) sowie Zement- und Kalkzementputze.

Anwendungsbereich:

Zum Verlegen von Keramikfliesen, Terrakotta und Feinsteinzeugplatten, für Naturstein- und Klinkerplatten, Press- und Gusskeramikplatten, Klein- und Normalmosaik und vorgefertigten Betonplatten auf waagerechten und senkrechten Flächen u. ä.

Untergrundvorbereitung:

Die Untergrund muss belegreif, sauber, tragfähig und formstabil sein. Im Innenbereich saugfähige Untergründe mit TREVI PRO® Grund vorstreichen. Auf Calciumsulfatestrichen mind. 24 Stunden Trocknungszeit einhalten. Auf schlecht oder nicht saugfähigen Untergründe mit TREVI PRO® Grip vorstreichen.

Verarbeitung:

TREVI PRO® Easy mit sauberem Wasser klumpenfrei anrühren. Anschließend mit der entsprechenden Kammspachtel (siehe Tabelle) auf den Untergrund aufziehen und das zu verlegende Material innerhalb von ca. 30 Minuten in das Kleberbett einschieben und andrücken. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes/Belags kann noch innerhalb von ca. 25 Minuten korrigiert werden.

Technische Daten:

Farbe:	grau
Anwendungsgebiet:	Innen- und Außenbereich **, an Wand und Boden
Auftragsstärke:	max. 5 mm (als Ausgleichsschicht)
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +25°C (Untergrund)
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +80°C
Wasserbedarf:	ca. 8,0 l / 25 kg Pulver und ca. 1,6 l / 5 kg Pulver
Verarbeitungszeit*:	ca. 2 Stunden
Einlegezeit*:	ca. 30 Minuten
Begehbar*:	nach ca. 24 Stunden
Verfugbar*:	nach ca. 24 Stunden
GISCODE:	ZP 1 - chromatarm nach TRGS 613
EMICODE:	EC1Plus
Lagerung:	im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate in trockenen Räumen

* Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.

** Im Außenbereich ist eine weitgehend hohlraumfreie Verlegung erforderlich (Buttering-Floating).

Verbrauch:

Zahnung	Verbrauch (Pulver)
3 mm	ca. 1,2 kg/m ²
4 mm	ca. 1,5 kg/m ²
6 mm	ca. 2,3 kg/m ²
8 mm	ca. 2,8 kg/m ²
10 mm	ca. 3,5 kg/m ²
je mm Schichtdicke	ca. 1,5 kg/m ²

Verbrauch ist abhängig u. a. von der Untergrundbeschaffenheit

Flexibler Klebemörtel C2TE

Reinigung:

Belag und Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

Verpackung/Palettierung:

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
42 x 25 kg Papiersäcke	TKEPRO25	4251951400234

Aktualisiert: 09/2024

Die vorstehenden Angaben wurden aufgrund unserer in der Praxis gesammelten Erfahrungen und den durch sorgfältige Versuche in unserer Entwicklungs-/Anwendungsabteilung gewonnenen Erkenntnissen nach bestem Wissen zusammengestellt und sollen den Verbraucher beraten, informieren und unterstützen. Wegen der Verschiedenheit der Untergründe und der vielfältigen Anwendungsgebiete und Arbeitsweisen, die außerhalb unseres Einflusses liegen, können die Aussagen allerdings nur unverbindlich sein und begründen keinen Rechtsanspruch. Wir empfehlen jedem Verarbeiter, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweils tatsächlich gegebenen Bedingungen zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.